

道路維持修繕工-舗装版ひび割れ補修工 九州フィールド対象NETIS技術等選定一覧

工法比較表対象技術 新規対象技術(調査中) 削除技

令和7年5月現在

※「活用状況(本省)」欄にNETIS掲載期間内の大まかな活用件数を記す。☆=500件以上、◎=100件以上、○=50件以上、□=20件以上(注)NETISホームページへ移動しない場合は、ファイルをダウンロードしてご使用ください。

整理 番号	技術名	NETIS番号	A V G	アブストラクト	区分	分 類 Lv.1	分 類 Lv.2	分 類 Lv.3	分 類 Lv.4	技術の位置 づけ	活用 効果 評価	活用 状況 (本省) ※	掲載期間 終了技術 (終了時期)	生産供給体制(機械保有台数等)	備 考	NETIS HP リンク先(注)
1	グラスグリッド	KT-160100	VE	本技術は特殊アクリル樹脂で浸透コーティングした強靱なガラス繊維グリッドで、従来は不織布系リフレクションクラック抑制シートに対応していた。本技術の活用によりリフレクションクラック抑制効果が向上し、離型紙の剥離作業がないため1日あたりの敷設量もUPします。	製品	舗装工	アス ファル ト舗装 工	アス ファル ト舗装 工	車道舗 装工		有			-		https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubs_earch/details?regNo=KT-160100
2	UKロードマット	KK-190032	VE	申請技術は舗装版に生じた亀甲状クラックを補修するための貼付式アスファルトシート製品の技術であり、従来は舗装面クラック補修専用の過熱型シール材充填であった。本技術の活用により、品質、施工性の向上が期待できる。	材料	道路維持修繕工	路面補修工	その他			有			2台		https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubs_earch/details?regNo=KK-190032
3	イソシールAC 速硬化性常温クラックシール	QS-190045	VE	舗装クラック等の補修を行う材料で、常温で施工でき、速硬化性を有するシール材。線状クラックや小規模な範囲で効率よく施工出来る。1～20mmのひび割れ幅に対応でき、伸び率が300%を超えるため、追従性、防水性に優れ、亀甲状クラックを抑える。	材料	道路維持修繕工	アス ファル ト注入 工				有			-		https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubs_earch/details?regNo=QS-190045
4	RCメッシュG	KT-010233	VG	本技術は、ガラス繊維をメッシュ状に加工した基材を用いたりフレクシオンクラック抑制シートで、従来は基材にガラス繊維などを用いた材料で対応していた。本技術の活用により、舗装補修時に切削機による切断が容易になり、プリスタリングの発生を抑制することが期待できる。	材料	舗装工	アス ファル ト舗装 工	アス ファル ト舗装 工	車道舗 装工		有	○	○ (H29年4月)	九州地区・福岡工場、熊本工場、大分工場、鹿児島工場		https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubs_earch/details?regNo=KT-010233
5	アスパワーシート	KK-030026	VG	本技術はアスファルト舗装において、クラックやわだちの発生を抑制する防水機能を有したシート補強技術である。本技術の採用により、路面性能の低下抑制が期待できる。また、芯材はガラス繊維なので再生舗装材としてのリサイクル利用を妨げない。	製品	舗装工	アス ファル ト舗装 工	アス ファル ト舗装 工	車道舗 装工		有	◎	○ (H29年4月)	-		https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubs_earch/details?regNo=KK-030026
6	G・RDマット	KT-040013	VG	本技術は、抗張力が高く耐久性の優れたグラスファイバーを基材としたクラック抑制機能、防水機能を持つ舗装補強マットで、従来は基材がガラス長繊維のもので対応していた。本技術の活用により舗装切削時の切削機による切断が容易に行え、切削廃材のリサイクルが可能である。	工法	舗装工	アス ファル ト舗装 工	アス ファル ト舗装 工	車道舗 装工		有	□	○ (H29年4月)	-		https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubs_earch/details?regNo=KT-040013
7	クラックシールNX	KT-070102	VG	本技術は、新たに開発したクラックシール材によるクラックシール工であり、従来はブローンアスファルトなどを使用していた。本技術の活用により、シール効果の持続性が図れ、予防的修繕工法としての活用が期待される。	材料	道路維持修繕工	路面補修工				有	□	○ (H30年3月)	全国可能		https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubs_earch/details?regNo=KT-070102
8	G・Asシート	CB-220031	VE	本技術はシートの敷設により応力緩和層を形成するリフレクシオンクラック抑制シートであり、従来技術はガラス繊維等の基材を用いたシートで対応していた。本技術を活用することで修繕時の廃材から産業廃棄物を排除する必要がなくなり、廃材の完全なリサイクルが可能となる。	材料	舗装工	アス ファル ト舗装 工	アス ファル ト舗装 工	車道舗 装工		有			国内全県への製品配達による技術提供が可能。製品の製造工場所在地は埼玉県入間郡三芳町。		https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubs_earch/details?regNo=CB-220031
9	常温硬化型舗装ひび割れ補修材「スーパードシール」	KT-230031	A	本技術は、舗装のひび割れやコンクリート舗装の目地部の補修を行う常温で施工可能な2in1パッケージのポリウレタン系ひび割れ注入材で、従来は、加熱式アスファルト注入材で対応していた。本技術の活用により、安全性および品質の向上が図れる。	材料	道路維持修繕工	アス ファル ト注入 工							全国すべての地域に供給可能		https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubs_earch/details?regNo=KT-230031